

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

SOVASET ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΑΣΒΕΣΤΗ ΣΕ ΣΚΟΝΗ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το **SOVASET** είναι πρόσθετο δομικής λάσπης σε σκόνη από φυσικά ορυκτά, που προστιθέμενο στα τσιμεντοκονιάματα, τους δίδει μεγάλη εργασιμότητα και συγκολλητική ικανότητα και πλαστικότητα αντικαθιστώντας πλήρως τον ασβέστη. Αυξάνει την πρόσφυση του νωπού κονιάματος επάνω στο υπόστρωμά και επιμηκύνει σημαντικά το χρόνο πήξης του κονιάματος. Πλαστικοποιεί τα κονιάματα αυξάνοντας την εργασιμότητά τους ενώ ταυτόχρονα προσδίδει υδατοαποθητικότητα. Αυξάνει τη συνοχή και τη θιξοτροπία του κονιάματος, με αποτέλεσμα να μην "κρεμάει". Μειώνει το κόστος του κονιάματος και ταυτόχρονα απαλλάσσει το έργο από τα προβλήματα αποθήκευσης του ασβέστη. Δεν περιέχει διαβρωτικά συστατικά και δεν προκαλεί δερματικές παθήσεις κάνοντας τον χειρισμό και την επεξεργασία ιδιαίτερα φιλική προς τον επαγγελματία χρήστη.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το **SOVASET** αποτελεί ιδανικό βοήθημα για την κατασκευή κονιαμάτων τοιχοποιίας, σοβάδων, ισχυρών επιχρισμάτων, πλακοστρώσεων, μαρμαροστρώσεων κλπ.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το **SOVASET** προστίθεται αρχικά στο νερό ανάμιξης και στη συνέχεια γίνεται σταδιακά η προσθήκη των υπόλοιπων στερεών του κονιάματος.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Περίπου 1:5 δηλαδή ένα σακί 30 kg προστίθεται σε κονίαμα το οποίο περιέχει 150 kg τσιμέντου. Πιο συγκεκριμένα για την παρασκευή χαρμανιού του μισού σακιού χρησιμοποιούμε:

- Τσιμέντο: 25 κιλά
- Άμμος: 6 τενεκές
- SOVASET: 2 φτυαριές

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ

- Αναμιγνύουμε 2 φτυαριές SOVASET με 25 κιλά τσιμέντο και 2-3 φτυαριές άμμο.
- Προσθέτουμε 25 κιλά νερό.
- Ανακατεύουμε πολύ καλά και παράλληλα προσθέτουμε την υπόλοιπη άμμο με επιπλέον νερό.
- Προσοχή στο ότι το νερό που χρειάζεται είναι περίπου η διπλάσια ποσότητα σε σχέση με το ασβέστη.
- Στο τέλος της δουλειάς αδειάζουμε και πλένουμε την πρέσα

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

- Χρησιμοποιείται 1 σακί SOVASET για κάθε 3 σακιά τσιμέντο 50 κιλών, δηλαδή για 150 κιλά τσιμέντο.
- Αντί για ένα κυβικό ασβέστη προμηθευτείτε 5 σακιά SOVASET.
- Για χοντρό χέρι σοβά, η κατανάλωση είναι περίπου 1 κιλό SOVASET ανά τετραγωνικό μέτρο σοβά 2.5 πόντων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Το **SOVASET** διατίθεται σε χαρτόσακους των 30 kg

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύεται για 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, σε χώρο προστατευμένο από την υγρασία και τον παγετό (5 °C ως 35 °C).

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Διαβάστε προσεκτικά την ετικέτα του προϊόντος πριν τη χρήση. Λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τους κινδύνους και την ασφάλεια παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, το οποίο είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

SOVASET ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΑΣΒΕΣΤΗ ΣΕ ΣΚΟΝΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της ΠΡΟΛΑΤ βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΠΡΟΛΑΤ. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική

ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνίσταται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

