

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΒΕΤΟΦΙΧ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΑΛΑΖΙΑΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Χαλαζιακός γεμιστικός στόκος, με πανίσχυρη πρόσφυση και υψηλές μηχανικές αντοχές. Κατάλληλος για εξομάλυνση και σπατουλάρισμα επιφανειών εμφανούς μπετόν, σοβάδων, τσιμεντοκονιαμάτων σε δάπεδα και τοίχους με στρώσεις πάχους έως 5mm. Με τον εγκιβωτισμό υαλοπλέγματος δημιουργεί μια λεία και παράλληλα ανθεκτική επιφάνεια, ιδανική ως υπόστρωμα πατητής τσιμεντοκονίας.

Είναι τροποποιημένος με ειδικά επιλεγμένες συνθετικές ρητίνες, δεν κρεμάει, με αποτέλεσμα να μη χρειάζεται καλούπι και δεν επιτρέπει την επανεμφάνιση ρηγματώσεων. Έχει πολύ υψηλές μηχανικές αντοχές, ισχυρότατη πρόσφυση, και εξαιρετική εργασιμότητα. Μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους. Η ειδική του σύσταση επιτρέπει το γέμισμα οπών και ρωγμών πλάτους 2mm και πάχους ως 30mm. Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIV/W2 κατά EN 998-1.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλος για το κλείσιμο ρωγμών, οπών και γενικότερα εξομάλυνση επιφανειών σε βαμμένες και άβαφες επιφάνειες από σοβά και μπετόν. Επίσης κατάλληλος για επισκευές και εξομάλυνση δαπέδων ακόμα και για βαριά χρήση. Ιδανικός για την επισκευή ζημιών γύρω από κάσες παραθύρων και πρεβαζίων καθώς και σπασμένων ακμών σε κολώνες. Δε σκάει, ούτε δημιουργεί ρωγμές όταν χρησιμοποιούμε καρφιά ή βίδες.

Έτοιμος για χρήση με την απλή ανάμειξή του με νερό, εφαρμόζεται σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους και αντέχει σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας

Η επιφάνεια τοποθέτησης πρέπει να είναι καθαρή και απαλλαγμένη από σαθρά σημεία, σκόνες, χρώματα, λίπη, λάδια και να διαβρέχεται πριν από την εφαρμογή.

Εφαρμογή

Αδειάζουμε τη σκόνη σε καθαρό νερό, σε αναλογία που μας εξυπηρετεί ανάλογα την χρήση και αναδεύουμε με δράπανο χαμηλών στροφών. Η ανάδευση συστήνεται να γίνει με δράπανο χαμηλών στροφών (250-300 rpm), έως ότου δημιουργηθεί μία ομοιογενής μάζα χωρίς σβώλους, κατάλληλη για την επιθυμητή χρήση. Εάν χρειαστεί και δεύτερη επίστρωση, συνιστάται να εφαρμοστεί μετά από λίγο χωρίς διαβροχή. Το υλικό, αφού στεγνώσει, μπορεί να λειανθεί με γυαλόχαρτο όπου χρειάζεται.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Υπολογίζεται περίπου 2,5 kg/m², ανάλογα με το πάχος και το βάθος της εφαρμογής.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται χωρίς να βραχεί για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Διαβάστε προσεκτικά την ετικέτα του προϊόντος πριν τη χρήση. Λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τους κινδύνους και την ασφάλεια παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, το οποίο είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χάρτινο σακί 25 Kg/1350Kg παλέτα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΒΕΤΟΦΙΧ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΑΛΑΖΙΑΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά (Συνθήκες μετρήσεων 23°C και 50% R.H.):

Μορφή	κονίαμα με βάση το τσιμέντο	Μέγιστη διάμετρος κόκκου	1,50 mm
Χρώμα	λευκό	Νερό ανάμειξης	280ml/1kg
Θερμοκρασία εφαρμογής	από 5 °C έως 35 °C	Αντοχή σε θλίψη	28,2 N/mm ²
Θερμοκρασιακή αντοχή	από -30 °C έως 90 °C	Πρόσφυση 28 ημερών	0,8 N/mm ²
Κατανάλωση	2,5 kg/m ² , ανάλογα με το πάχος και το βάθος της εφαρμογής.	Τριχοειδής απορρόφηση νερού	≤ 0,1 kg/m ² min ^{0,5}
Πάχος εφαρμογής	μέγιστο 30mm	Συντελεστής διάχυσης υδρατμών (μ)	6
Ξηρή φαινόμενη πυκνότητα	1390 Kg/m ³	Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ _{10,dry})	0,39 W/(m.K)
Χρόνος ζωής στο δοχείο	3 ώρες	Αντίδραση στη φωτιά	Class A1



ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

BETOFIX ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΑΛΑΖΙΑΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της ΠΡΟΛΑΤ βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΠΡΟΛΑΤ. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνίσταται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

 21
PROLAT S.A. Production of Minerals and Mortars Afroditis 50 - P. Faliro, PC:175 61, Greece DoP No: 026-PROLAT-CPR
EN 998-1:2016 BETOFIX General purpose rendering mortar (GP) for external and internal use Reaction to fire: Class A1 Adhesion: $\geq 0.8 \text{ N/mm}^2$ – FP:A Water absorption: W2 Water vapor diffusion coeff.: $\mu:6$ Thermal conductivity: ($\lambda_{10, \text{dry}}$) 0.39 W/mK (tab. value) Durability (against freeze/thaw): NPD Dangerous substances: See SDS