

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΒΕΤΟFIX POWER ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Εξαιρετικά ενισχυμένο και ινοπλισμένο υλικό, με πανίσχυρη πρόσφυση και κορυφαίες μηχανικές αντοχές. Λόγω της σύστασης του με χαλαζία και ειδικές ρητίνες είναι ιδανικό για την εξομάλυνση δαπέδων και την ενίσχυση επιφανειών που υφίστανται βαριές καταπονήσεις, ακόμα και σε στρώσεις 1,5-2cm. Με τον εγκιβωτισμό υαλοπλέγματος δημιουργεί ένα εξαιρετικά ανθεκτικό υπόστρωμα πριν την εφαρμογή πατητής τσιμεντοκονίας.

Μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους. Η ειδική του σύσταση επιτρέπει το γέμισμα οπών και ρωγμών πλάτους 2mm και πάχους ως 30mm.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλος για το επισκευές και εξομάλυνση σε δάπεδα ακόμα και για βαριά χρήση. Δε συρρικνώνεται, δεν σκάει και δεν δημιουργεί ρωγμές και τριχοειδή. Έτοιμος για χρήση με την απλή ανάμειξή του με νερό, εφαρμόζεται σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους και αντέχει σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης του υλικού, οι επιφάνειες πρέπει να είναι σταθερές, απαλλαγμένες από σκόνες, λάδια, λίπη και σαθρά σημεία, ενώ είναι απαραίτητη η διαβροχή τους με νερό πριν από την εφαρμογή.

Εφαρμογή

Αδειάζουμε τη σκόνη σε καθαρό νερό, σε αναλογία που μας εξυπηρετεί ανάλογα την χρήση και αναδεύουμε με δράπανο χαμηλών στροφών. Η ανάδευση συστήνεται να γίνει με δράπανο χαμηλών στροφών (250-300 στρ/min), έως ότου δημιουργηθεί μία ομοιογενής μάζα χωρίς σβώλους. κατάλληλη για την επιθυμητή χρήση. Εάν χρειαστεί και δεύτερη επίστρωση, συνιστάται να εφαρμοστεί μετά από λίγο χωρίς διαβροχή. Το υλικό, αφού στεγνώσει, μπορεί να λειανθεί με γυαλόχαρτο όπου χρειάζεται.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Υπολογίζεται περίπου 3,5 kg/m², ανάλογα με το πάχος και το βάθος της εφαρμογής.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μπορεί να αποθηκευτεί στην αρχική, κλειστή, σφραγισμένη και άφθαρτη συσκευασία σε θερμοκρασίες μεταξύ +5 °C και +35 °C σε χώρους με ξηρές συνθήκες προστατευμένους από τον παγετό τη ζέστη και την ηλιακή ακτινοβολία για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Το προϊόν περιέχει τσιμέντο Portland. Πριν από τη χρήση, συμβουλευθείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

BETOFIX POWER ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή	Τσιμεντοειδής Κονία	Ξηρή φαινόμενη πυκνότητα EN 1015-10	1300Kg/m ³
Χρώμα	Λευκό	Φαινόμενη πυκνότητα EN 1015-6	1350Kg/m ³
Απαιτήσεις σε νερό	280ml νερό σε 1kg κονία	Μέγιστη διάμετρος κόκκου	1,50 mm
Συνεκτικότητα (Με τράπεζα εξάπλωσης) EN 1015-3	135 mm	Θερμοκρασία εφαρμογής	5°C έως 35°C
Αντοχή σε θλίψη 28 ημερών EN 1015-11	9.90 N/mm ²	Θερμοκρασιακή αντοχή	-30°C εως 90°C
Αντοχή συγκόλλησης EN 1015-12	1.5 N/mm ²	Χρόνος ζωής στο δοχείο	3 ώρες
Συντελεστής Υδαταπορρόφησης EN 1015-18	0.05 kg/m ² min ^{0.5}		

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
25KG ΣΑΚΙ

