

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΨΗΦΙΔΩΤΟ ΠΡΟΛΑΤ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

Το χαλαζιακό ψηφιδωτό έχει στη σύσταση του ρητίνες και χαλαζιακή άμμο. Το χαλαζιακό ψηφιδωτό είναι ένα βιομηχανικό προϊόν και δεν χρειάζεται κανένα άλλο πρόσθετο.

Ρητινούχο και πολύ ανθεκτικό, για εφαρμογές πάχους 4 έως 6 χιλ. αναλόγως με το πάχος του κόκκου.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Προσφέρει υψηλή αισθητική και πολύ υψηλή αντοχή, ενώ έχει άφογη αντιολισθηρότητα

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μπορεί να τοποθετηθεί σε εσωτερικά ή εξωτερικά δάπεδα και σκάλες, έξω από πισίνες, πάγκους, τοίχους και διάφορα έπιπλα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υπόστρωμα μπορεί να είναι ένα μετό, ή η κλασική τσιμεντοκονία δαπέδου, ή ένα πλακάκι ή ένα μάρμαρο ή ένα μωσαϊκό.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Πριν την τοποθέτηση καθαρίζεται η επιφάνεια του δαπέδου από σκόνες κλπ.

και ασταρώνεται η επιφάνεια με ρολό, με το υλικό Sterox 40.

- Όταν το Sterox αρχίζει να στεγνώνει, ανακατεύονται σε έναν κουβά τα συστατικά Α και Β της ρητίνης, για 3 λεπτά. Κατόπιν ανακατεύεται και η χαλαζιακή άμμος με το μείγμα των ρητινών για επιπλέον 1-2 λεπτά. Η αναλογία είναι 8 κιλά Άμμος + 0,50 κιλά Ρητίνη Α + 0,53 κιλά Ρητίνη Β.
- Κατόπιν και ΑΜΕΣΑ, εφαρμόζεται το ψηφιδωτό στο έδαφος με τη χρήση σπάτουλας.
- Εάν είναι κάθετες επιφάνειες, στο ίδιο μίγμα προσθέτουμε 2 χούφτες πηκτικό.

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ κατά βάρος

Προσοχή χρειάζεται ζυγαριά ακριβείας

- ΔΑΠΕΔΟ:** 8 κιλά άμμος + 0,50 κιλά Ρητίνη Α + 0,53 κιλά Ρητίνη Β
- ΚΑΘΕΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ:** 8 κιλά άμμος + 0,50 κιλά Ρητίνη Α + 0,53 κιλά Ρητίνη Β + 2 χούφτες πηκτικό

Κατά την διάρκεια της τοποθέτησης, καθαρίζεται η σπάτουλα με white spirit, με ΠΡΟΣΟΧΗ να μην πέφτει στο δάπεδο και δημιουργήσει φουσκάλες.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Το προϊόν θέλει 2-3 ημέρες για να στεγνώσει πλήρως.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΨΗΦΙΔΩΤΟ ΠΡΟΛΑΤ

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Κοκκομετρική διαβάθμιση	0.5 - 3.5mm
Ανάμειξη	Μόνο με ρητίνη
Χρόνος αποθήκευσης	2 έτη
Χρώμα	>20 αποχρώσεις

