

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΣ NHL3.5

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: NHL3.5

Η **NHL3.5** είναι καθαρή φυσική υδραυλική άσβεστος. Δεν περιέχει πρόσθετα είναι υψηλής αντοχής και σύμφωνη με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 459-1.

Physical and mechanical properties	
	Plant Values Average
28 Days compressive strength (MPa)	5,8
Initial Setting Time (min)	361
Final Setting Time (min)	715
Penetration (mm)	31
Soundness (mm)	1
Bulk Density (kg/dcm ³)	0,63
Residue at 0,09 mm (%)	4
Residue at 0,2 mm (%)	1

Single result limit values according to EN459-1	
Minimum	Maximum
2,7	14
50	
	1980
8	55
	2
	17
	7

Physical and mechanical properties	
	Plant Values Average
Free Lime (%)	42,4
Ca(OH) ₂ (%)	56
SO ₃ (%)	0,8
Free Water (%)	0,1
Color : L*	92,5

EN 459-1	
Minimum	Maximum
22	
	2,5
	2,5

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όχι κάτω από 5°C ή επάνω από 40°C. Σιγουρευτείτε ότι τα υλικά υψηλής απορροφητικότητας είναι επαρκώς υγρά πριν από την εφαρμογή. Αποφύγετε τη γρήγορη ξήρανση, λόγω υψηλών θερμοκρασιών ή ισχυρών ανέμων, με την εφαρμογή ψεκασμού νερού κατά την ωρίμανση του υλικού, αρκετές φορές ημερησίως εάν είναι απαραίτητο. Προστατεύστε από τον παγετό, τη βροχή, τον άμεσο ήλιο και τον ισχυρό αέρα. Είναι δυνατόν να ξαναδουλευτεί μέσα σε 24 ώρες.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Διαβάστε προσεκτικά την ετικέτα του προϊόντος πριν τη χρήση. Λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τους κινδύνους και την ασφάλεια παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, το οποίο είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
25KG ΣΑΚΙ/1000KG