

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΕΓΧΡΩΜΟΣ

ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Έγχρωμος αρμόστοκος τσιμεντοειδούς βάσης, για αρμολόγηση πλακιδίων. Διαθέτει υψηλές μηχανικές αντοχές και άριστη χρωματική σταθερότητα. Είναι ανθεκτικός στην υγρασία και την τριβή. Κατατάσσεται στην κατηγορία CG2 κατά EN 13888.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλος για πλάτος αρμών από 1-10mm, πλακιδίων τοίχου ή δαπέδου κάθε είδους, για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Προετοιμασία επιφάνειας

Η επιφάνεια των επιστρωμένων πλακιδίων πρέπει να είναι καθαρή και απαλλαγμένη από τυχόν υπολείμματα κόλλας. Οι αρμοί καθαρίζονται και διαβρέχονται με υγρό σφουγγάρι.

Εφαρμογή

Αναμιγνύουμε τον αρμόστοκο (5kg) σε καθαρό δοχείο με νερό, περίπου 1,4lt. Η ανάδευση γίνεται με δράπανο χαμηλών στροφών, έως ότου δημιουργηθεί μία ομοιογενής μάζα χωρίς σβώλους. Αφήνουμε το μείγμα περίπου 10 λεπτά να ωριμάσει και το ανακατεύουμε ξανά χωρίς όμως να προσθέσουμε νερό. Απλώνουμε το μείγμα επάνω στους αρμούς με λαστιχένια σπάτουλα, με φορά διαγώνια προς τους αρμούς, χωρίς να αφήνουμε κενά. Όταν ο αρμόστοκος αρχίσει να θαμπώνει, απομακρύνουμε τα υπολείμματα με υγρό σφουγγάρι. Τέλος καθαρίζουμε την επιφάνεια των πλακιδίων με ένα στεγνό πανί. Σε εξωτερικούς χώρους ή όταν η θερμοκρασία είναι υψηλή συνιστάται η διαβροχή του αρμών ύστερα από κάποιες ώρες και αφού ο αρμόστοκος έχει στεγνώσει.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Διατηρείται στην αρχική του συσκευασία σε ξηρούς και σκιερούς χώρους για διάστημα το οποίο μπορεί να ξεπερνά τους 12 μήνες.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Το προϊόν περιέχει τσιμέντο Portland. Πριν από τη χρήση, συμβουλευθείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η κατανάλωση του αρμόστοκου εξαρτάται από τις διαστάσεις των πλακιδίων και το πάχος του αρμού. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΣΕ cm	ΑΡΜΟΣ ΣΕ mm	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ gr
2 x 2	1	700 - 900
10 x 10	2	350 - 550
10 x 20	3	300 - 500
30 x 30	4	350 - 550
40 x 40	7	500 - 800
50 x 40	7	400 - 750

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΕΓΧΡΩΜΟΣ
ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μορφή	Κονίαμα με βάση το τσιμέντο	Φαινόμενο ειδικό βάρος ξηρού κονιάματος	1.15 ± 0.05kg/lt
Αποχρώσεις	25	Φαινόμενο ειδικό βάρος νωπού κονιάματος	1.70 ± 0.05kg/lt
Απαιτήσεις σε νερό	1.1 1.4lt/5kg	Τοξικότητα	Όχι
Θερμοκρασία εφαρμογής	5 °C έως 35 °C	Χρόνος ζωής στο δοχείο	3h
Θερμοκρασιακή αντοχή	-30°C έως 80°C	Αντοχές σε τριβή	≤1.000 mm ³
Συρρίκνωση πήξης	≤1 mm/m	Βατότητα	Μετά από 8h
Αρμολόγηση τοίχου	Αναλόγως συνθηκών μετά από 4-8h	Αρμολόγηση δαπέδου	Μετά από 24h
Αντοχή σε κάμψη μετά από 28 ημέρες/25 κύκλους ψύξης-απόψυξης	7.5 ± 0.8 N/mm ²	Αντοχή σε θλίψη μετά από 28 ημέρες/25 κύκλους ψύξης-απόψυξης	40 ± 1.5 N/mm ²
Απορρόφηση σε νερό μετά από 30'/240'	≤ 2gr/≤5gr		

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
5KG ΣΑΚΙ

