

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

SUPER ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ C2TE

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η **Super** είναι υψηλής ποιότητας τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων ενισχυμένη με πολυμερικές συνθετικές ρητίνες. Έχει ισχυρή πρόσφυση, μηδενική ολίσθηση, είναι ανθεκτική στην υγρασία και έχει μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. Χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση όλων των ειδών πλακιδίων τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους χωρίς να ολισθαίνει.

Κατατάσσεται στην κατηγορία C2TE κατά EN 12004.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η κόλλα **Super** είναι κατάλληλη για την επικόλληση μικρών και μεγάλων πλακιδίων γρανίτη και γενικά απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων, τοίχου ή δαπέδου, σε ποικίλες επιφάνειες και ιδίως όπου απαιτείται υψηλή πρόσφυση υψηλή εργασιμότητα και αντοχή στην υγρασία. Εφαρμόζεται τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας

Η επιφάνεια τοποθέτησης πρέπει να είναι καθαρή και απαλλαγμένη από σαθρά σημεία, σκόνες, χρώματα, λίπη, λάδια και να διαβρέχεται πριν από την εφαρμογή.

Εφαρμογή

Αδειάζουμε τη σκόνη σε καθαρό δοχείο με νερό σε αναλογία 6,5lt νερό προς 25kg κόλλα. Η ανάδευση

γίνεται με δράπανο χαμηλών στροφών, έως ότου δημιουργηθεί μία ομοιογενής μάζα χωρίς σβώλους. Η τοποθέτηση γίνεται με οδοντωτή σπάτουλα, απλώνοντας την κόλλα επάνω στο υπόστρωμα. Στη συνέχεια, χτενίζουμε στην επιφάνεια και τοποθετούμε τα πλακίδια στην επιλεγμένη θέση, χτυπώντας τα μαλακά με ένα λαστιχένιο σφυρί.

Η στρώση της κόλλα πρέπει να καλυφθεί με πλακίδια μέσα σε 30 λεπτά πριν αρχίσει η επιφανειακή πήξη του συγκολλητικού φιλμ.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

3-5kg/m²

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται χωρίς να βραχεί για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Το προϊόν περιέχει τσιμέντο Portland. Πριν από τη χρήση, συμβουλευθείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σακί 25kg, 5kg

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

SUPER ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ C2TE

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μορφή	Κονίαμα με βάση το τσιμέντο	Φαινόμενο ειδικό βάρος ξηρού κονιάματος	1,40±0,03kg/lt
Χρώμα	Λευκό	Ολίσθηση κατά EN 1308	<0,50 mm
Ανοιχτός χρόνος επικόλλησης	30 λεπτά	Αντοχή σε απόσπαση 28 ημερών	1,8 N/mm ²
Θερμοκρασία εφαρμογής	5 °C έως 35 °C	Αντοχή σε κάμψη 28 ημερών	7,0 N/mm ²
Θερμοκρασιακή αντοχή	-25°C έως 90°C	Αντοχή σε θλίψη 28 ημερών	15 N/mm ²
Χρόνος ζωής στο δοχείο	4h minimum	Αρμολόγηση σε τοίχο:	Μετά 4-8 hr
Πάχος εφαρμογής	Έως 1,0 cm	Αρμολόγηση σε δάπεδο/Βατότητα	24 ώρες



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
5KG, 25KG ΣΑΚΙ/1200KG ΠΑΛΕΤΑ