

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

GOLD FAST ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ C2 FT ΤΑΧΥΠΗΚΤΗ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η **Gold Fast** είναι υψηλής ποιότητας, ταχύπηκτη ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων. Χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση όλων των ειδών πλακιδίων σε επιφάνειες όπου απαιτείται υψηλή πρόσφυση και αντοχή στην υγρασία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους και δεν ολισθαίνει.

Κατατάσσεται στην κατηγορία C2 FT κατά EN 12004.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η κόλλα Gold Fast είναι κατάλληλη για την επικόλληση απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων, μικρών και μεγάλων πλακιδίων κλπ., Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τοίχους ή δάπεδα και σε διάφορες επιφάνειες όπου απαιτείται υψηλή πρόσφυση και γρήγορο στέγνωμα. Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας

Η επιφάνεια τοποθέτησης πρέπει να είναι καθαρή και απαλλαγμένη από σαθρά σημεία, σκόνες, χρώματα, λίπη, λάδια και να διαβρέχεται πριν από την εφαρμογή.

Εφαρμογή

Αδειάζουμε τη σκόνη σε καθαρό δοχείο με νερό σε αναλογία 7lt νερό προς 25kg κόλλα. Η ανάδευση γίνεται με δράπανο χαμηλών στροφών, έως ότου δημιουργηθεί μία ομοιογενής μάζα χωρίς σβώλους.

Η τοποθέτηση γίνεται με οδοντωτή σπάτουλα, απλώνοντας την κόλλα επάνω στο υπόστρωμα. Στη συνέχεια, χτενίζουμε στην επιφάνεια και τοποθετούμε τα πλακίδια στην επιλεγμένη θέση, χτυπώντας τα μαλακά με ένα λαστιχένιο σφυρί.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

3-5kg/m²

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται χωρίς να βραχεί για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Το προϊόν περιέχει τσιμέντο Portland. Πριν από τη χρήση, συμβουλευθείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σακί 25kg

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

GOLD FAST ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ C2 FT ΤΑΧΥΠΗΚΤΗ

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μορφή	Κονίαμα με βάση το τσιμέντο	Φαινόμενο ειδικό βάρος ξηρού κονιάματος	1,38±0,03kg/lt
Χρώμα	Λευκό	Ολίσθηση κατά EN 1308	<0,20mm
Ανοιχτός χρόνος επικόλλησης	30 λεπτά	Πάχος εφαρμογής	Έως 1,3cm
Θερμοκρασία εφαρμογής	5 °C έως 30 °C	Τοξικότητα	Όχι
Θερμοκρασιακή αντοχή	-30°C έως 85°C	Χρόνος ζωής στο δοχείο	3h
Αντοχή σε κάμψη 28 ημερών	6,5 N/mm ²	Αντοχή σε θλίψη 28 ημερών	18 N/mm ²
Αντοχή σε απόσπαση 28 ημερών	1,8 N/mm ²	Βατότητα	24 ώρες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
25KG ΣΑΚΙ/1200KG ΠΑΛΕΤΑ

