

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ**ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ SOFT** ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ**

Ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος τσιμεντοειδούς βάσης για εσωτερικές επιφάνειες. Στεγνώνει γρήγορα, δεν σκάει, δεν σβολιάζει. Δεν απαιτείται αστάρωμα πριν από την εφαρμογή του. Εύκολος στο δούλεμα, μαλακός στο τρίψιμο. Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSII/W0 κατά EN 998-1.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ο στόκος σπατουλαρίσματος SOFT εφαρμόζεται με μεταλλική σπάτουλα ή μηχάνημα εκτόξευσης και δημιουργεί λεία, χωρίς ατέλειες επιφάνεια. Απλώνεται μαλακά, τρίβεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα, δεν σκάει, δεν σβολιάζει και αναπέει. Εφαρμόζεται ως φινίρισμα λεπτών στρώσεων σε επιφάνειες από μαρμαροσοβά, γυψοσανίδα ή λείο σκυρόδεμα.

Έτοιμος για χρήση μόνο με την ανάμειξή νερού. Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς χώρους.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ**Προετοιμασία επιφάνειας**

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης του υλικού, οι επιφάνειες πρέπει να είναι σταθερές, απαλλαγμένες από σκόνες, λάδια, λίπη και σαθρά σημεία, ενώ είναι απαραίτητη η διαβροχή τους με νερό πριν από την εφαρμογή.

Εφαρμογή

Αδειάζουμε τη σκόνη (20kg) σε καθαρό δοχείο με νερό (8lt) και αναδεύουμε με δράπανο χαμηλών στροφών ή με λεπτή σπάτουλα, μέχρι να δημιουργηθεί μία ομοιογενής, πηκτή μάζα χωρίς σβώλους, κατάλληλη για στοκάρισμα μετά από 10 λεπτά. Το μείγμα παραμένει εργάσιμο για 3-4 ώρες, με περιοδική ανάδευση χωρίς προσθήκη επιπλέον νερού. Κάθε στρώση πρέπει να εφαρμόζεται ανά 2-3 ώρες. Το υλικό, αφού στεγνώσει, μπορεί να λειανθεί με γυαλόχαρτο όπου χρειάζεται. Ύστερα από καλό στέγνωμα της στοκαρισμένης επιφάνειας ακολουθεί το αστάρωμα και η βαφή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Μετά από κάθε χρήση, καθαρίζουμε τα εργαλεία μόνο με νερό.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Υπολογίζεται περίπου 1.1 kg /m²/mm ,ανάλογα με το πάχος και το βάθος της εφαρμογής.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται στη αρχική σφραγισμένη συσκευασία σε ξηρούς και σκιερούς χώρους, για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Το προϊόν περιέχει τσιμέντο Portland και ταξινομείται ως ερεθιστικό. Πριν από τη χρήση του συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ SOFT ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τεχνικά

χαρακτηριστικά: (Συνθήκες μετρήσεων 23°C και 50% R.H.)

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|---|------------------|
| Μορφή | Τσιμεντοειδής κονία | Φαινόμενο ειδικό βάρος ξηρού κονιάματος | 1.1 ± 0.05kg/lt |
| Αποχρώσεις | Λευκό | Φαινόμενο ειδικό βάρος νωπού κονιάματος | 1.50 ± 0.05kg/lt |
| Απαιτήσεις σε νερό | 8lt σε σακί 20kg | Τοξικότητα | 'Όχι |
| Θερμοκρασία εφαρμογής | 5 °C έως 35 °C | Χρόνος ζωής στο δοχείο | 3h |
| Θερμοκρασιακή αντοχή | -30°C εως 75°C | Κατανάλωση | 1.1 kg /m2/mm |
| Αντοχή σε κάμψη μετά από 28 ημέρες | 2.0 ± 0.20 N/mm2 | Αντοχή σε θλίψη μετά από 28 ημέρες | 3.5 ± 0.8 N/mm2 |
| Τριχοειδής απορρόφηση νερού | ≤ 1.2kg/m².min ^{0.5} | Αντοχή σε πρόσφυση μετά από 28 ημέρες | > 0.65 N/mm2 |
| Πάχος εφαρμογής | 1mm/ στρώση | Μέγιστη διάμετρος κόκκου | 80μm |
| Τρίψιμο | Μετά από 4-8h | Βάψιμο | Μετά από 24h |

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
20, 5KG ΣΑΚΙ/1200KG ΠΑΛΕΤΑ

