

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

SOVASET ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΑΣΒΕΣΤΗ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥΔΡΑΣ

Πρόσμικτο δομικής λάσπης για κτίσιμο και σοβά. Αντικαθιστά πλήρως τον ασβέστη και αυξάνει την αντοχή του κονιάματος. Δεν διαβρώνει τα μεταλλικά στοιχεία και μειώνει το συνολικό κόστος του σοβά

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

Η παρασκευή οικοδομικής λάσπης γίνεται συνήθως με ασβέστη, η χρήση του οποίου συνεπάγεται και ορισμένα σημαντικά μειονεκτήματα για το κονίαμα.

Πιο συγκεκριμένα:

- Μείωση των μηχανικών αντοχών και της στεγανότητας του κονιάματος.
- Διάβρωση των μεταλλικών στοιχείων που έρχονται σε επαφή με τους σοβάδες.
- Έλλειψη χώρου και προβλήματα στην καθαριότητα της οικοδομής.
- Αυξημένο κόστος.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ SOVASET

Η αντικατάσταση του ασβέστη με το SOVASET δίνει στα τσιμεντοκονιάματα πολλά πλεονεκτήματα.

Πιο συγκεκριμένα το SOVASET :

- Αυξάνει την αντοχή του κονιάματος, εισχωρεί στις νευρώσεις του τούβλου και τις σπλίζει.
- Δεν διαβρώνει καθόλου τα μεταλλικά στοιχεία.

- Αυξάνει την πρόσφυση του νωπού κονιάματος επάνω στο υπόστρωμα.
- Λόγω της κολλοειδούς του δράσης πλαστικοποιεί τα κονιάματα.
- Δεν πήζει πρόωρα και με προσθήκη νερού ανακτά την εργασιμότητά του.
- Απαλλάσσει, την οικοδομή από τα προβλήματα αποθήκευσης.
- Μειώνει το συνολικό κόστος του κονιάματος.

Για την παρασκευή χαρμανιού του μισού σακιού:

- Τιμέντο: 25 κιλά
- Άμμος: 6 τενεκέδες
- SOVASET: 2 φτυαριές

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

- Χρησιμοποιείται 1 σακί SOVASET για κάθε 3 σακιά τσιμέντο 50 κιλών, δηλαδή για 150 κιλά τσιμέντο.
- Αντί για ένα κυβικό ασβέστη προμηθευτείτε 5 σακιά SOVASET.
- Για χοντρό χέρι σοβά, η κατανάλωση είναι περίπου 1 κιλό SOVASET ανά τετραγωνικό μέτρο σοβά 2.5 πόντων.

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

18ήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, σε χώρο προστατευμένο από την υγρασία και τον παγετό.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

SOVASET

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΑΣΒΕΣΤΗ ΣΕ ΣΚΟΝΗ
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥΔΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ

Σειρά ανάμιξης υλικών	Ποσότητες υλικών
SOVASET	2 φτυαριές
Τσιμέντο	½ σακί 25kg
Άμμος	2-3 φτυαριές
Ανακάτεμα	
Νερό	~25 kg
Πολύ καλό ανακάτεμα	
Άμμος	28-33 φτυαριές
Νερό	~60kg (διπλάσιας ποσότητα σε σχέση με τον ασβέστη)
Πλύσιμο και άδειασμα πρέσας στο τέλος της δουλειάς	

- Αναμιγνύουμε 2 φτυαριές SOVASET με 25 κιλά τσιμέντο και 2-3 φτυαριές άμμο.
- Προσθέτουμε 25 κιλά νερό.
- Ανακατεύουμε πολύ καλά και παράλληλα προσθέτουμε την υπόλοιπη άμμο με επιπλέον νερό.

- Προσοχή στο ότι το νερό που χρειάζεται είναι περίπου η διπλάσια ποσότητα σε σχέση με το ασβέστη.
- Στο τέλος της δουλειάς αδειάζουμε και πλένουμε την πρέσα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
30 KG ΣΑΚΙ

