

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

SPECIAL ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ SPECIAL C1T

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Τσιμεντοειδής ρητινούχα κόλλα πλακιδίων υψηλής απόδοσης. Διαθέτει μεγάλη συγκολλητική δύναμη, είναι ανθεκτική στην υγρασία και τον παγετό και έχει πολύ καλές μηχανικές αντοχές. Κατατάσσεται στην κατηγορία C1T κατά EN 12004.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η κόλλα Special είναι κατάλληλη για επενδύσεις πλακιδίων σε τοίχους και δάπεδα τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Η προσθήκη ακρυλικού γαλακτώματος στο νερό ανάμειξης, σε αναλογία 1:1, βελτιώνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά της, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κατηγορίας C2T.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας

Η επιφάνεια τοποθέτησης πρέπει να είναι καθαρή και απαλλαγμένη από σαθρά σημεία, σκόνες, χρώματα, λίπη, λάδια και να διαβρέχεται πριν από την εφαρμογή.

Εφαρμογή

Αδειάζουμε τη σκόνη σε καθαρό δοχείο με νερό σε αναλογία 2 μέρη νερό προς 5,5 μέρη σκόνη (6,0-6,5lt νερό προς 25kg σκόνη). Η ανάδευση γίνεται με δράπανο χαμηλών στροφών, έως ότου δημιουργηθεί μία ομοιογενής μάζα χωρίς σβώλους. Η τοποθέτηση γίνεται με οδοντωτή σπάτουλα, απλώνοντας την κόλλα επάνω στο υπόστρωμα. Στη συνέχεια, χτενίζουμε στην επιφάνεια και τοποθετούμε τα πλακίδια στην επιλεγμένη θέση, χτυπώντας τα μαλακά με ένα λαστιχένιο σφυρί.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

3-5kg/m²

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται χωρίς να βραχεί για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Το προϊόν περιέχει τσιμέντο Portland. Πριν από τη χρήση, συμβουλευθείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

SPECIAL ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ SPECIAL C1T

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μορφή	Κονίαμα με βάση το τσιμέντο	Φαινόμενο ειδικό βάρος ξηρού κονιάματος	1,35±0,05kg/lt
Χρώμα	Λευκό , γκρι	Ολίσθηση κατά EN 1308	<0,5mm
Ανοιχτός χρόνος επικόλλησης	20 λεπτά	Πεδία εφαρμογής	Εως 1cm
Θερμοκρασία εφαρμογής	5 °C έως 35 °C	Τοξικότητα	Όχι
Θερμοκρασιακή αντοχή	-20°C εως 65°C	Χρόνος ζωής στο δοχείο	4h
Αντοχή σε κάμψη 28 ημερών	5 N/mm ²	Αντοχή σε θλίψη 28 ημερών	18 N/mm ²
Αντοχή σε απόσπαση 28 ημερών	1.20 N/mm ²	Βατότητα	24 ώρες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
25KG ΣΑΚΙ/1200KG ΠΑΛΕΤΑ

