

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

SPECIAL ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ C1T

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η **Special** είναι υψηλής ποιότητας τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων. Χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση όλων των ειδών πλακιδίων σε επιφάνειες όπου απαιτείται υψηλή πρόσφυση και απόδοση. Έχει πολύ καλή αρχική και τελική αντοχή ενώ μπορεί χρησιμοποιηθεί τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους χωρίς να ολισθαίνει.

Κατατάσσεται στην κατηγορία C1T κατά EN 12004.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η κόλλα **Special** είναι κατάλληλη για την επικόλληση μικρών και μεγάλων πλακιδίων σε τοίχους ή δάπεδα και σε διάφορες άλλες επιφάνειες όπου απαιτείται υψηλή πρόσφυση. Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας

Η επιφάνεια τοποθέτησης πρέπει να είναι καθαρή και απαλλαγμένη από σαθρά σημεία, σκόνες, χρώματα, λίπη, λάδια και να διαβρέχεται πριν από την εφαρμογή.

Εφαρμογή

Αδειάζουμε τη σκόνη σε καθαρό δοχείο με νερό σε αναλογία 6lt νερό προς 25kg κόλλα. Η ανάδευση γίνεται με δράπανο χαμηλών στροφών, έως ότου δημιουργηθεί μία ομοιογενής μάζα χωρίς σβώλους. Η τοποθέτηση γίνεται με οδοντωτή σπάτουλα,

απλώνοντας την κόλλα επάνω στο υπόστρωμα. Στη συνέχεια, χτενίζουμε στην επιφάνεια και τοποθετούμε τα πλακίδια στην επιλεγμένη θέση, χτυπώντας τα μαλακά με ένα λαστιχένιο σφυρί.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

3-5kg/m²

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται χωρίς να βραχεί για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Το προϊόν περιέχει τσιμέντο Portland. Πριν από τη χρήση, συμβουλευθείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σακί 25kg, 5kg

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

SPECIAL ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ C1T

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μορφή	Κονίαμα με βάση το τσιμέντο	Φαινόμενο ειδικό βάρος ξηρού κονιάματος	1,40±0,03kg/lit
Χρώμα	Λευκό	Ολίσθηση κατά EN 1308	<0,50 mm
Ανοιχτός χρόνος επικόλλησης	18-20 λεπτά	Αντοχή σε απόσπαση 28 ημερών	1,2 N/mm ²
Θερμοκρασία εφαρμογής	5 °C έως 35 °C	Αντοχή σε κάμψη 28 ημερών	5,0 N/mm ²
Θερμοκρασιακή αντοχή	-20°C έως 60°C	Αρμολόγηση σε τοίχο:	Μετά 4-8 hr
Χρόνος ζωής στο δοχείο	4h minimum	Αντοχή σε θλίψη 28 ημερών	12 N/mm ²
Πάχος εφαρμογής	Έως 1,0 cm	Βατότητα	24 ώρες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

5KG, 25KG ΣΑΚΙ/1200KG ΠΑΛΕΤΑ

