

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΛΑΣΠΗ ΧΤΙΣΙΜΑΤΟΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Έτοιμο βιομηχανικό κονίαμα, με βάση το φαιό τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής, επιλεγμένα αδρανή σταθερής κοκκομετρικής διαβάθμισης και τροποποιημένα πολυμερή. Διακρίνεται για την ισχυρή πρόσφυση, την υψηλή αντοχή σε υγρασία και παγετό και την πολύ καλή εργασιμότητά του. Διασφαλίζει μοναδική ανθεκτικότητα σε κρούση, δονήσεις είτε φυσικές είτε προερχόμενες από σκαπτικά μηχανήματα που λειτουργούν σε γειτονικούς χώρους.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η λάσπη χτισίματος διατίθεται για χτίσιμο τούβλων, τουβλίνων, τσιμεντόλιθων, πλακών πεζοδρομίου καθώς και φυσικών πετρών. Δεν χρειάζεται πρόσθετα βελτιωτικά για την εξασφάλιση άρρηκτης συγκόλλησης και αυτό το καθιστά ένα οικονομικό υλικό σε σχέση με τα παραδοσιακά υλικά χτισίματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης του υλικού, οι επιφάνειες πρέπει να είναι σταθερές, απαλλαγμένες από σκόνες, λάδια, λίπη και σαθρά σημεία, ενώ είναι απαραίτητη η διαβροχή τους με νερό πριν από την εφαρμογή.

Εφαρμογή

Αδειάζουμε τη σκόνη (30kg) σε καθαρό δοχείο με νερό (5lt) και αναδεύουμε με δράπανο χαμηλών στροφών για μικρή ποσότητα ή με μπετονιέρα για μεγάλη ποσότητα. Αναδύουμε μέχρι να δημιουργηθεί μία ομοιογενής, πηκτή μάζα χωρίς σβώλους. Το μείγμα παραμένει εργάσιμο για 3-4 ώρες,. Η τοποθέτηση και η σταθεροποίηση των δομικών στοιχείων στην επιλεγμένη θέση γίνεται αμέσως με την εφαρμογή του υλικού με μυστρί.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Μετά από κάθε χρήση, καθαρίζουμε τα εργαλεία μόνο με νερό.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Υπολογίζεται περίπου 20kg κονίαμα για τούβλα διαστάσεων 9x6x19cm.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται στη αρχική σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρούς και σκιερούς χώρους, για τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Το προϊόν περιέχει τσιμέντο Portland. Πριν από τη χρήση του συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΛΑΣΠΗ ΧΤΙΣΙΜΑΤΟΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά: (Συνθήκες μετρήσεων 23°C και 50% R.H.)			
Μορφή	Τσιμεντοειδής κονία	Φαινόμενο ειδικό βάρος ξηρού κονιάματος	1.45 ± 0.05kg/lt
Αποχρώσεις	γκρι	Φαινόμενο ειδικό βάρος νωπού κονιάματος	2.00 ± 0.05kg/lt
Απαιτήσεις σε νερό	5lt σε σακί 30kg	Τοξικότητα	Όχι
Θερμοκρασία εφαρμογής	5 °C έως 35 °C	Χρόνος ζωής στο δοχείο	3h
Θερμοκρασιακή αντοχή	-30°C εως 90°C		
Αντοχή σε κάμψη μετά από 28 ημέρες	4.1 ± 0.50 N/mm2	Αντοχή σε θλίψη μετά από 28 ημέρες	22.0 ± 1.0 N/mm2
Τριχοειδής απορρόφηση νερού	≤ 0.4kg/m ² .min ^{0.5}	Αντοχή σε πρόσφυση μετά από 28 ημέρες	0.70 ± 0.1 N/mm2
Πάχος εφαρμογής	Max 2cm/ στρώση	Μέγιστη διάμετρος κόκκου	5mm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
30KG ΣΑΚΙ

