

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ROUGHCAST PLASTER ΠΕΤΑΧΤΟΣ ΣΟΒΑΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ο **Πεταχτός Σοβάς** της ΠΡΟΛΑΤ είναι έτοιμο προς χρήση (με τη προσθήκη μόνο νερού) τσιμεντοειδές κονίαμα για τη παρασκευή πεταχτού σοβά. Περιέχει ειδικά επιλεγμένα αδρανή διαβαθμισμένης κοκκομετρίας με μέγιστη διάμετρο 4,0 mm. Περιέχει τσιμέντο αυξημένων αντοχών και ειδικά επιλεγμένα ενεργά υλικά με υδραυλικές ιδιότητες που του δίνουν πολύ καλές μηχανικές αντοχές αλλά και ισχυρότατη πρόσφυση. Είναι ιδανικός για την προετοιμασία επιφανειών που θα εφαρμοστεί οποιοσδήποτε κλασικός ή ρητινούχος σοβάς βασικής στρώσης.

Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου GP CS IV, W2 κατά EN 998-1.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ο **Πεταχτός Σοβάς** της ΠΡΟΛΑΤ χρησιμοποιείται ως συνδετική στρώση σε εσωτερικές ή εξωτερικές επιφάνειες από τούβλα, τσιμεντόλιθους, ή σκυρόδεμα για να ενισχυθεί η πρόσφυση του σοβά που θα ακολουθήσει.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, σταθερές, και απαλλαγμένες από σκόνες, λάδια, λίπη και σαθρά σημεία, τυχόν κακοτεχνίες και κενά στους αρμούς επισκευάζονται, ενώ είναι απαραίτητη η διαβροχή τους με νερό πριν από την εφαρμογή.

Εφαρμογή

Προστίθεται στο νερό υπό ανάδευση, μέχρι να δημιουργηθεί ένα κονίαμα με την επιθυμητή εργασιμότητα. Αναμιγνύουμε τον **Πεταχτό Σοβά** της ΠΡΟΛΑΤ με δράπανο χαμηλών στροφών ή σε μπετονιέρα (η ανάμειξη με το χέρι καλό είναι να αποφεύγεται) μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές υγρό κονίαμα χωρίς σβώλους. Εφαρμόζουμε με χρήση φραγκόφτυαρου και μυστριού ή με ειδικό μηχανήμα για πεταχτούς σοβάδες, ακριβώς όπως εφαρμόζουμε και τον κλασικό πεταχτό σοβά.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 6-8 kg /m².

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται στη αρχική σφραγισμένη συσκευασία σε ξηρούς και σκιερούς χώρους, για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Διαβάστε προσεκτικά την ετικέτα του προϊόντος πριν τη χρήση. Λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τους κινδύνους και την ασφάλεια παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, το οποίο είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χάρτινο σακί 30 Kg/1440Kg παλέτα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ROUGHCAST PLASTER ΠΕΤΑΧΤΟΣ ΣΟΒΑΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά (Συνθήκες μετρήσεων 23°C και 50% R.H.):

Μορφή	Τσιμεντοειδής κονία	Συνεκτικότητα	166 mm
Αποχρώσεις	γκρι	Χρόνος ζωής στο δοχείο	3hrs στους +20°C
Νερό ανάμειξης	5,5lt/30kg	Αντοχή σε θλίψη	12,9 N/mm ²
Θερμοκρασία εφαρμογής	από 5 °C έως 35 °C	Πρόσφυση 28 ημερών	0,5 N/mm ²
Πάχος εφαρμογής	2.5 cm (μέγιστο)	Τριχοειδής απορρόφηση νερού	≤ 0,1 kg/m ² min ^{0,5}
Κατανάλωση	6-8 kg /m ²	Συντελεστής διάχυσης υδρατμών (μ)	6
Ξηρή φαινόμενη πυκνότητα	1840 Kg/m ³	Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ _{10,dry})	0,88 W/(m.K)
Φαινόμενη πυκνότητα νωπού κονιάματος	2000 Kg/m ³	Αντίδραση στη φωτιά	Κλάση A1



ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ROUGHCAST PLASTER ΠΕΤΑΧΤΟΣ ΣΟΒΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της ΠΡΟΛΑΤ βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΠΡΟΛΑΤ. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνίσταται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

CE 19
PROLAT S.A. Production of Minerals and Mortars Afroditis 50 - P. Faliro, PC:175 61, Greece DoP No: 013-PROLAT-CPR
EN 998-1:2016 ROUGHCAST PLASTER General purpose rendering mortar (GP) for external and internal use Reaction to fire: Class A1 Adhesion: 0.5 N/mm² – FP:A Water absorption: W2 Water vapor diffusion coeff.: μ:6 Thermal conductivity: (λ_{10,dry}) 0.88 W/mK (tab. value Durability (against freeze/thaw): NPD Dangerous substances: See SDS