

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

# GOLD FLEX ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ GOLD FLEX C2TES1 ΕΛΑΣΤΙΚΗ

### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ακρυλική κόλλα πολύ ενισχυμένη, ρητινούχα ινοπλισμένη, κατάλληλη για την τοποθέτηση όλων των ειδών πλακιδίων σε επιφάνειες όπου απαιτείται υψηλή πρόσφυση, αντοχή στην υγρασία και ελαστική συγκόλληση. Κατατάσσεται στην κατηγορία C2TES1 κατά EN 12004.

### ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η κόλλα Gold Flex είναι κατάλληλη για επενδύσεις πλακιδίων σε τοίχους και δάπεδα τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους, όπου χρειάζεται ελαστική συγκόλληση.

### ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

#### Προετοιμασία επιφάνειας

Η επιφάνεια τοποθέτησης πρέπει να είναι καθαρή και απαλλαγμένη από σαθρά σημεία, σκόνες, χρώματα, λίπη, λάδια και να διαβρέχεται πριν από την εφαρμογή.

#### Εφαρμογή

Αδειάζουμε τη σκόνη σε καθαρό δοχείο με νερό σε αναλογία 7lt νερό προς 25kg κόλλα. Η ανάδευση γίνεται με δράπανο χαμηλών στροφών, έως ότου δημιουργηθεί μία ομοιογενής μάζα χωρίς σβώλους. Η τοποθέτηση γίνεται με οδοντωτή σπάτουλα, απλώνοντας την κόλλα επάνω στο υπόστρωμα. Στη συνέχεια, χτενίζουμε στην επιφάνεια και τοποθετούμε τα πλακίδια στην επιλεγμένη θέση, χτυπώντας τα μαλακά με ένα λαστιχένιο σφυρί.

### ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

3-5kg/m<sup>2</sup>

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται χωρίς να βραχεί για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

### ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Το προϊόν περιέχει τσιμέντο Portland. Πριν από τη χρήση, συμβουλευθείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

**ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ**

**GOLD FLEX** ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ GOLD FLEX C2TES1 ΕΛΑΣΤΙΚΗ

**Τεχνικά χαρακτηριστικά:**

Μορφή	Κονίαμα με βάση το τσιμέντο	Φαινόμενο ειδικό βάρος ξηρού κονιάματος	1,35±0,05kg/lt
Χρώμα	Λευκό	Ολίσθηση κατά EN 1308	<0,2mm
Ανοιχτός χρόνος επικόλλησης	30 λεπτά	Πεδία εφαρμογής	Έως 1,5cm
Θερμοκρασία εφαρμογής	5 °C έως 35 °C	Τοξικότητα	Όχι
Θερμοκρασιακή αντοχή	-35°C έως 90°C	Χρόνος ζωής στο δοχείο	6h
Αντοχή σε κάμψη 28 ημερών	7 N/mm <sup>2</sup>	Αντοχή σε θλίψη 28 ημερών	20 N/mm <sup>2</sup>
Αντοχή σε απόσπαση 28 ημερών	2 N/mm <sup>2</sup>	Βατότητα	24 ώρες

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**  
**5KG, 25KG ΣΑΚΙ/1200KG**

