

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

GOLD GEL ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Υψηλής ποιότητας κόλλα πλακιδίων gel. Είναι ρητινούχα, τσιμεντοειδής βάσης, εύκαμπτη, και ινοπλισμένη. Η ειδική της σύσταση της δίνει υψηλή θλιξοτροπία με αποτέλεσμα κατά την εφαρμογή να διατηρεί τον όγκο και τα πάχος της ενώ ταυτόχρονα έχει πολύ καλή ρευστότητα και εργασιμότητα. Χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση όλων των ειδών πλακιδίων σε επιφάνειες όπου απαιτείται υψηλή πρόσφυση, ευκαμψία και αντοχή στην υγρασία. Δεν ολισθαίνει, έχει αρκετά μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.

Κατατάσσεται στην κατηγορία C2TES1 κατά EN 12004.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η κόλλα Gold Gel είναι κατάλληλη για την επικόλληση παντός τύπου κεραμικών πλακιδίων σε τοίχους και δάπεδα, σε μια μεγάλη ποικιλία επιφανειών. Η χρήση της συστήνεται σε πλακάκια μεγάλων διαστάσεων αλλά και φυσικούς λίθους (μάρμαρα, γρανίτες). Ιδανική όπου απαιτείται υψηλή πρόσφυση, ευκαμψία και ιδιαίτερη αντοχή στην υγρασία (π.χ. παλιά πλακίδια, ενδοδαπέδια θέρμανση κλπ.).

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας

Η επιφάνεια τοποθέτησης πρέπει να είναι καθαρή και απαλλαγμένη από σαθρά σημεία, σκόνες, χρώματα, λίπη, λάδια και να διαβρέχεται πριν από την εφαρμογή.

Εφαρμογή

Αδειάζουμε τη σκόνη σε καθαρό δοχείο με νερό σε αναλογία 7lt νερό προς 25kg κόλλα. Η ανάδευση γίνεται με δράπανο χαμηλών στροφών, έως ότου δημιουργηθεί μία ομοιογενής μάζα χωρίς σβώλους. Η τοποθέτηση γίνεται με οδοντωτή σπάτουλα, απλώνοντας την κόλλα επάνω στο υπόστρωμα. Στη συνέχεια, χτενίζουμε στην επιφάνεια και

τοποθετούμε τα πλακίδια στην επιλεγμένη θέση, χτυπώντας τα μαλακά με ένα λαστιχένιο σφυρί.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

3-5 kg/m² ανάλογα με το είδος του υποστρώματος

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται χωρίς να βραχεί για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Το προϊόν περιέχει τσιμέντο Portland. Πριν από τη χρήση, συμβουλευθείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σακί 25kg

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

GOLD GEL ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μορφή	Κονίαμα με βάση το τσιμέντο	Φαινόμενο ειδικό βάρος ξηρού κονιάματος	1,32±0,04kg/lt
Χρώμα	Λευκό	Ολίσθηση κατά EN 1308	<0,25mm
Ανοιχτός χρόνος επικόλλησης	30 λεπτά	Πάχος εφαρμογής	Έως 1,5cm
Θερμοκρασία εφαρμογής	5 °C έως 35 °C	Τοξικότητα	Όχι
Θερμοκρασιακή αντοχή	-40°C έως 90°C	Χρόνος ζωής στο δοχείο	6h
Αντοχή σε κάμψη 28 ημερών	7 N/mm ²	Αντοχή σε θλίψη 28 ημερών	19,5 N/mm ²
Αντοχή σε απόσπαση 28 ημερών	2 N/mm ²	Βατότητα	24 ώρες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
25KG ΣΑΚΙ/1200KG ΠΑΛΕΤΑ

