

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

GOLD ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ GOLD C2TES1 ΕΥΚΑΜΠΤΗ**ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ**

Υψηλής ποιότητας, ακρυλική, ιδιαίτερα εύκαμπτη, ρητινούχα και ινοπλισμένη, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων. Δεν ολισθαίνει και έχει αρκετά μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. Χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση όλων των ειδών πλακιδίων σε επιφάνειες όπου απαιτείται υψηλή πρόσφυση, ευκαμψία και αντοχή στην υγρασία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.

Κατατάσσεται στην κατηγορία C2TES1 κατά EN 12004.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η κόλλα Gold είναι κατάλληλη για την επικόλληση απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων, φυσικής πέτρας, διακοσμητικών πλίνθων, πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων κλπ., Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τοίχους ή δάπεδα και σε διάφορες επιφάνειες όπου απαιτείται υψηλή πρόσφυση, ελαστικότητα και αντοχή στην υγρασία. Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ**Προετοιμασία επιφάνειας**

Η επιφάνεια τοποθέτησης πρέπει να είναι καθαρή και απαλλαγμένη από σαθρά σημεία, σκόνες, χρώματα, λίπη, λάδια και να διαβρέχεται πριν από την εφαρμογή.

Εφαρμογή

Αδειάζουμε τη σκόνη σε καθαρό δοχείο με νερό σε αναλογία 7lt νερό προς 25kg κόλλα. Η ανάδευση γίνεται με δράπανο χαμηλών στροφών, έως ότου δημιουργηθεί μία ομοιογενής μάζα χωρίς σβώλους. Η τοποθέτηση γίνεται με οδοντωτή σπάτουλα, απλώνοντας την κόλλα επάνω στο υπόστρωμα. Στη συνέχεια, χτενίζουμε στην επιφάνεια και τοποθετούμε τα πλακίδια στην επιλεγμένη θέση, χτυπώντας τα μαλακά με ένα λαστιχένιο σφυρί.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

3-5kg/m²

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται χωρίς να βραχεί για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Το προϊόν περιέχει τσιμέντο Portland. Πριν από τη χρήση, συμβουλευθείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σακί 25kg

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

GOLD ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ GOLD C2TES1 ΕΥΚΑΜΠΤΗ

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μορφή	Κονίαμα με βάση το τσιμέντο	Φαινόμενο ειδικό βάρος ξηρού κονιάματος	1,33±0,03kg/lt
Χρώμα	Λευκό	Ολίσθηση κατά EN 1308	<0,20mm
Ανοιχτός χρόνος επικόλλησης	30 λεπτά	Πάχος εφαρμογής	Έως 1,5cm
Θερμοκρασία εφαρμογής	5 °C έως 35 °C	Τοξικότητα	Όχι
Θερμοκρασιακή αντοχή	-35°C έως 90°C	Χρόνος ζωής στο δοχείο	6h
Αντοχή σε κάμψη 28 ημερών	7 N/mm ²	Αντοχή σε θλίψη 28 ημερών	21 N/mm ²
Αντοχή σε απόσπαση 28 ημερών	2 N/mm ²	Βατότητα	24 ώρες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
25KG ΣΑΚΙ/1200KG ΠΑΛΕΤΑ

