

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

LAVACRYL STUCCO SPATULA

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το **LAVACRYL STUCCO SPATULA** είναι ένας ετοιμόχρηστος γενικής χρήσης στόκος σπατουλαρίσματος. Έχει καλή επεξεργασιμότητα και στρώνεται με χαρακτηριστική ευκολία. Τρίβεται πολύ εύκολα.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Είναι ιδανικός για το σπατουλάρισμα μετά από στοκάρισμα αρμών καθώς και για το σπατουλάρισμα ολόκληρων επιφανειών (ποιότητα επιφάνειας Q3 – Q4). Ενδείκνυται για υποστρώματα όπως γυψοσανίδα, σοβά, μπετόν, πορομπετόν.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές, σταθερές, λείες και καθαρές. Υπολείμματα σκόνης, λαδιών και κόλλας πρέπει να καθαριστούν πριν την εφαρμογή.

Εφαρμογή

Ανακατεύουμε το υλικό και χρησιμοποιούμε πάντοτε καθαρά εργαλεία. Το υλικό έχει άριστη άπλωμα. Σκληραίνει κατά την διαδικασία του στεγνώματος. Επειδή η διάρκεια του στεγνώματος εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, θερμοκρασίας και υγρασίας για τυχόν εφαρμογή σε παχύτερες στρώσεις πρέπει να λάβουμε υπόψη τις θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ποιότητα Q2, Q3, Q4: Περίπου 1,4 kg/m²

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, προστατευμένο από τον παγετό, τις υψηλές θερμοκρασίες και την έκθεση στο άμεσο ηλιακό φως

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Διαβάστε προσεκτικά την ετικέτα του προϊόντος πριν τη χρήση. Λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τους κινδύνους και την ασφάλεια παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, το οποίο είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

LAVACRYL STUCCO SPATULA

Τεχνικά χαρακτηριστικά (Συνθήκες μετρήσεων 23°C και 50% R.H.):

Μορφή	παστώδης	Χρόνος στεγνώματος	1-2 ώρες
Χρώμα	λευκό	Χρόνος επικάλυψης	2-3 ώρες
Θερμοκρασία εφαρμογής	από 10 °C έως 35 °C	Αντοχή σε κάμψη	300 N
Πυκνότητα	1.65 kg/cm ³		



ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

LAVACRYL STUCCO SPATULA

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της ΠΡΟΛΑΤ βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΠΡΟΛΑΤ. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμιά νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνίσταται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

 24
PROLAT S.A. Production of Minerals and Mortars Afroditis 50 - P. Faliro, PC:175 61, Greece DoP No: 040-PROLAT-CPR
EN 13963:2005 LAVACRYL STUCCO SPATULA Type 3A Jointing Materials for Gypsum plasterboards Reaction to fire: Class F Flexural strength: 300 N