

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

LAVAPAINΤ SILICATE PRIMER Αστάρι Υδρυάλου

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το **LavaPaint Silicate Primer** είναι διαφανές διεισδυτικό αστάρι υδρυάλου, βασισμένο σε υδατική διασπορά υδρυάλου (πυριτικού καλίου) νέας γενιάς κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Έχει βαθιά διεισδυτικότητα μέσα στο υπόστρωμα και ιδιαίτερα υψηλή διαπνοή. Ρυθμίζει την απορροφητικότητα και ομογενοποιεί την επιφάνεια. Είναι άοσμο χωρίς Πτητικές Οργανικές Ενώσεις και χωρίς συντηρητικά κάτι το οποίο το καθιστά ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον και τον χρήστη. Αντιδρά χημικά με το υπόστρωμα εξασφαλίζοντας άριστη πρόσφυση και ιδανική επιφάνεια για την εφαρμογή της τελικής βαφής.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ιδανικό για χρήση τόσο σε κλειστούς χώρους, όπως κατοικίες, γραφεία, κ.λπ. όσο και σε εξωτερικούς χώρους και σε επιφάνειες όπως σοβάς, τοιχοποιία, σπατουλαριστά, τιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες κλπ. Η διεισδυτικότητά του και η υψηλή του διαπνοή το κάνει ιδανικό για εφαρμογή σε επιφάνειες που πρόκειται να επικαλυφθούν με χρώματα ή σοβάδες υδρυάλου. Είναι επίσης ιδανικό για χρήση σε επιφάνειες βαμμένες με κόλλες ή χαμηλής ποιότητας παλαιά χρώματα (υδροχρώματα, φθηνά πλαστικά, κ.λπ.), τις οποίες σταθεροποιεί και ταυτόχρονα ομογενοποιεί την απορροφητικότητά τους.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σαθρά υλικά, σκόνες, λάδια, κ.λπ. Ευαίσθητες επιφάνειες όπως τζάμια, αλουμίνια, μάρμαρα, βαμμένες ή βερνικωμένες επιφάνειες κλπ πρέπει να προστατεύονται.

Εφαρμογή

Εφαρμόζουμε ένα χέρι **LavaPaint Silicate Primer** αραιωμένο έως 1:1 με καθαρό νερό και ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Εφαρμόζεται με ρολό, βούτσα ή με ψεκασμό. Αναδεύουμε πολύ καλά το προϊόν πριν το εφαρμόσουμε. Για εφαρμογή πάνω σε καινούριες ή άβαφες επιφάνειες από μπετό, σοβά και σε επιφάνειες με πολύ υψηλή απορροφητικότητα, προτείνεται αραιώση έως 50% και περισσότερες στρώσεις wet on wet χωρίς όμως να δημιουργηθεί φιλμ ή περιοχές με "γυαλάδα".

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

75-100 ml/m² ανά στρώση (ανάλογα με το ποσοστό αραιώσης και την απορροφητικότητα της επιφάνειας).

ΣΤΕΓΝΩΜΑ

Εκτός αφής σε περίπου 1 ώρα. Η εφαρμογή του τελικού χρώματος μπορεί να γίνει σε 12 ώρες. Ο χρόνος στεγνώματος εξαρτάται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 1lt, 5lt.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή/και η θερμοκρασία του υποστρώματος είναι κάτω των 5°C ή άνω των 35°C.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Μετά από κάθε χρήση, καθαρίζουμε τα εργαλεία μόνο με νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μπορεί να αποθηκευτεί σε χώρους προστατευόμενους από τον παγετό τη ζέστη και τον ήλιο (5-35 °C) για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Διαβάστε προσεκτικά την ετικέτα του προϊόντος πριν τη χρήση. Λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τους κινδύνους και την ασφάλεια παρέχονται στο

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

LAVAPAINΤ SILICATE PRIMER Αστάρι Υδρυάλου

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, το οποίο είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της ΠΡΟΛΑΤ βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΠΡΟΛΑΤ. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνίσταται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

LAVAPRINT SILICATE PRIMER Αστάρι Υδρούλου

Τεχνικά χαρακτηριστικά (Συνθήκες μετρήσεων 23°C και 50% R.H.)

Φορέας	Υδατική διασπορά υδρούλου (πυριτικού καλίου)
Μορφή	Γαλακτώδης
Ιξώδες	50-54 KU
Πυκνότητα	0,98-1,00 gr/ml
Αραίωση	Ως 1:1 με καθαρό νερό
Κατανάλωση	75-100 gr/m ² (ανάλογα με το ποσοστό αραίωσης και την απορροφητικότητα της επιφάνειας).
Αποθήκευση	Σε στεγνό και δροσερό χώρο (5-35 °C) τουλάχιστον για 12 μήνες στη δικιά του κλειστή συσκευασία.
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):	Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν (Κατ. Α/η): 30 g/lit (2010). Το προϊόν δεν περιέχει ΠΟΕ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1LT, 5LT ΔΟΧΕΙΟ

