

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

GOLD ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ GOLD C2TES1 ΕΥΚΑΜΠΤΗ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Υψηλής ποιότητας, ελαστική, ρητινούχα και ινοπλισμένη τσιμεντοειδής κόλλα απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων. Δεν ολισθαίνει και έχει αρκετά μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. Χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση όλων των ειδών πλακιδίων σε επιφάνειες όπου απαιτείται υψηλή πρόσφυση, ευκαμψία και αντοχή στην υγρασία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.

Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2TE με βάση το EN 12004 και S1 με βάση το EN 12002 για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η κόλλα Gold είναι κατάλληλη για την επικόλληση απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων, φυσικής πέτρας, διακοσμητικών πλίνθων, πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων κλπ., Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τοίχους ή δάπεδα και σε διάφορες επιφάνειες όπου απαιτείται υψηλή πρόσφυση, ελαστικότητα και αντοχή στην υγρασία. Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας

Η επιφάνεια τοποθέτησης πρέπει να είναι καθαρή και απαλλαγμένη από σαθρά σημεία, σκόνες, χρώματα, λίπη, λάδια και να διαβρέχεται πριν από την εφαρμογή.

Εφαρμογή

Αδειάζουμε τη σκόνη σε καθαρό δοχείο με νερό σε αναλογία 7lt νερό προς 25kg κόλλα. Η ανάδευση γίνεται με δράπανο χαμηλών στροφών, έως ότου δημιουργηθεί μία ομοιογενής μάζα χωρίς σβώλους. Απλώστε την κόλλα με τη βοήθεια κατάλληλης οδοντωτής σπάτουλας (της οποίας το μέγεθος θα επιλέξετε ανάλογα με το υπόστρωμα και τον τύπο του πλακιδίου) ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια

του υποστρώματος. Το διαστρωμένο μίγμα πρέπει να καλυφθεί με πλακίδια μέσα σε χρόνο 30 λεπτών από το άπλωμα της κόλλας και οπωσδήποτε πριν δημιουργηθεί κρούστα (φίλμ) στην επιφάνειά της. Τοποθετείτε τα πλακίδια ασκώντας πίεση σε αυτά και χτυπώντας τα μαλακά με ένα λαστιχένιο σφυρί.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

3-5kg/m²

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται χωρίς να βραχεί για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Το προϊόν περιέχει τσιμέντο, το οποίο αντιδρά με το νερό, παράγοντας αλκαλικό διάλυμα. Για το λόγο αυτό προστατέψτε τα μάτια και το δέρμα. Συστήνεται η χρήση προστατευτικών γαντιών και γυαλιών και η λήψη μέτρων προφύλαξης για το χειρισμό των χημικών προϊόντων.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή το δέρμα πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Για περισσότερες και ολοκληρωμένες πληροφορίες για την ασφαλή χρήση του προϊόντος συμβουλευτείτε την τελευταία έκδοση του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας του Υλικού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σακί 25kg

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

GOLD ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ GOLD C2TES1 ΕΥΚΑΜΠΤΗ

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μορφή	Κονίαμα με βάση το τσιμέντο	Φαινόμενο ειδικό βάρος ξηρού κονιάματος	1,33±0,03kg/lit
Χρώμα	Λευκό	Ολίσθηση κατά EN 1308	<0,20mm
Ανοιχτός χρόνος επικόλλησης	30 λεπτά	Πάχος εφαρμογής	Έως 1,5cm
Θερμοκρασία εφαρμογής	5 °C έως 35 °C	Τοξικότητα	Όχι
Θερμοκρασιακή αντοχή	-35°C έως 90°C	Χρόνος ζωής στο δοχείο	6h
Αντοχή σε κάμψη 28 ημερών	7 N/mm ²	Αντοχή σε θλίψη 28 ημερών	21 N/mm ²
Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό μετά από 28 ημέρες (EN 1348)	2 N/mm ²	Βατότητα	24 ώρες
Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό μετά τη θερμική γήρανση (EN 1348)	2 N/mm ²	Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό μετά από εμβάπτιση στο νερό (EN 1348)	2 N/mm ²
Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό μετά από εμβάπτιση στο νερό (EN 1348)	2 N/mm ²	Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό μετά από κύκλους κατάψυξης/απόψυξης	2 N/mm ²
Αρμολόγηση σε δάπεδο	24 ώρες	Αρμολόγηση σε τοίχο	8-10 ώρες
Εγκάρσια Παραμόρφωση S (EN 12002)	≥2,5mm	Χρόνος για μικροδιορθώσεις	10-15 λεπτά

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

GOLD ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ GOLD C2TES1 ΕΥΚΑΜΠΤΗ

Σημείωση:

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της ΠΡΟΛΑΤ βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΠΡΟΛΑΤ. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνίσταται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

25KG ΣΑΚΙ/1200KG ΠΑΛΕΤΑ
5KG ΣΑΚΙ

