

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

SUPER TILE ADHESIVE

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η κόλλα **SUPER** είναι υψηλής ποιότητας τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων ενισχυμένη με πολυμερικές συνθετικές ρητίνες. Έχει ισχυρή πρόσφυση, μηδενική ολίσθηση, είναι ανθεκτική στην υγρασία και έχει μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. Χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση όλων των ειδών πλακιδίων τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους χωρίς να ολισθαίνει. Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2TE με βάση το πρότυπα EN 12004 και EN 12002.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η κόλλα **SUPER** είναι κατάλληλη για την επικόλληση μικρών και μεγάλων πλακιδίων γρανίτη και γενικά απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων, τοίχου ή δαπέδου, σε ποικίλες επιφάνειες και ιδίως όπου απαιτείται υψηλή πρόσφυση υψηλή εργασιμότητα και αντοχή στην υγρασία. Εφαρμόζεται τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας

Η επιφάνεια τοποθέτησης πρέπει να είναι καθαρή και απαλλαγμένη από σαθρά σημεία, σκόνες, χρώματα, λίπη, λάδια και να διαβρέχεται πριν από την εφαρμογή.

Εφαρμογή

Αδειάζουμε τη σκόνη σε καθαρό δοχείο με νερό σε αναλογία 6,5lt νερό προς 25kg κόλλα. Η ανάδευση

γίνεται με δράπανο χαμηλών στροφών, έως ότου δημιουργηθεί μία ομοιογενής μάζα χωρίς σβώλους. Η τοποθέτηση γίνεται με οδοντωτή σπάτουλα, απλώνοντας την κόλλα επάνω στο υπόστρωμα. Στη συνέχεια, χτενίζουμε στην επιφάνεια και τοποθετούμε τα πλακίδια στην επιλεγμένη θέση, χτυπώντας τα μαλακά με ένα λαστιχένιο σφυρί.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

3-5 kg/m²

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται χωρίς να βραχεί για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Διαβάστε προσεκτικά την ετικέτα του προϊόντος πριν τη χρήση. Λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τους κινδύνους και την ασφάλεια παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, το οποίο είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χάρτινο σακί 25 Kg/1350Kg παλέτα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

SUPER TILE ADHESIVE

Τεχνικά χαρακτηριστικά (Συνθήκες μετρήσεων 23°C και 50% R.H.):

Μορφή	κονίαμα με βάση το τσιμέντο	Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό μετά από κύκλους κατάψυξης/απόψυξης (EN 1348)	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Χρώμα	λευκό	Ολίσθηση (EN 1308)	$\leq 0,5 \text{ mm}$
Ανοιχτός χρόνος επικόλλησης	τουλάχιστον 30 λεπτά	Πάχος εφαρμογής	έως 10mm
Θερμοκρασία εφαρμογής	από 5 °C έως 35 °C	Φαινόμενο ειδικό βάρος ξηρού κονιάματος	$1,4 \pm 0.03 \text{ Kg/L}$
κατανάλωση	3-5 kg/m ²	Χρόνος ζωής στο δοχείο	4 ώρες
Θερμοκρασιακή αντοχή	από -25 °C έως 90 °C	Νερό ανάμειξης	6,5lt/25kg
Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό μετά από 28 ημέρες (EN 1348)	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	Αρμολόγηση σε τοίχο	4-8 ώρες
Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό μετά θέρμανση στους 70°C (EN1348)	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	Αρμολόγηση σε δάπεδο	24 ώρες
Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό μετά από εμβάπτιση στο νερό (EN 1348)	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	Συσκευασία	Χάρτινο σακί 25 Kg



ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

SUPER TILE ADHESIVE

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της ΠΡΟΛΑΤ βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΠΡΟΛΑΤ. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνίσταται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

 21	
PROLAT S.A. Production of Minerals and Mortars Afroditis 50 - P. Faliro, PC:175 61, Greece DoP No: 043-PROLAT-CPR	
EN 12004:2007+A1:2012 SUPER TILE ADHESIVE NB: 0437 Improved cementitious adhesive with reduced slip and extended open time, for internal and external tiling	
Reaction to fire	Class A2-s1,d0
Release of dangerous substances	See SDS
Bond strength, as:	
Initial tensile adhesion strength	≥ 1.0 N/mm ²
Durability, for:	
Tensile adhesion strength after heat ageing	≥ 1.0 N/mm ²
Tensile adhesion strength after water immersion	≥ 1.0 N/mm ²
Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles	≥ 1.0 N/mm ²