

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

LAVACRYL STUCCO FULL

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το **LAVACRYL STUCCO FULL** είναι ένας ετοιμόχρηστος γενικής χρήσης στόκος γεμίσματος και σπατουλαρίσματος. Διαθέτει μεγάλη καλυπτικότητα και ελάχιστη συρρίκνωση. Είναι ιδανικός για σπατουλάρισμα επιφανειών κορυφαίας επιτεδότηας από Q1 – Q3. Έχει καλή επεξεργασιμότητα και στρώνεται με χαρακτηριστική ευκολία. Τρίβεται πολύ εύκολα και εμφανίζει μεγάλη συγκολλητική αντοχή.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ενδείκνυται για χρήση πάνω σε οποιαδήποτε συμβατική τοιχοποιία και είναι ιδανικός για αρμολόγηση γυψοσανίδων. Αποτελεί την κατάλληλη επιλογή για πρώτο χέρι πάνω σε σοβά, μπετόν, πορομπετόν και τούβλο.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές, σταθερές, λείες και καθαρές. Υπολείμματα σκόνης, λαδιών και κόλλας πρέπει να καθαριστούν πριν την εφαρμογή. Στην περίπτωση εφαρμογής σε γυψοσανίδες θα πρέπει να είναι επαρκώς στερεωμένες στεγνές και καθαρές.

Εφαρμογή

Ανακατεύουμε το υλικό και χρησιμοποιούμε πάντοτε καθαρά εργαλεία. Για Αρμολόγηση γυψοσανίδων, γεμίζουμε τους αρμούς με υλικό, στη συνέχεια εγκιβωτίζουμε με την κατάλληλη ταινία. Πριν από κάθε επόμενη στρώση πρέπει το υλικό να έχει στεγνώσει.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ποιότητα Q1 αρμολόγηση: περίπου 0,2 kg/m²
Ποιότητα Q2 τελείωμα αρμών: περίπου 0,1 kg/m²
Πρώτο χέρι πάνω σε σοβά: περίπου 0,35 kg/m² για κάθε mm στρώσης

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, προστατεύμενο από τον παγετό, τις υψηλές θερμοκρασίες και την έκθεση στο άμεσο ηλιακό φως

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Διαβάστε προσεκτικά την ετικέτα του προϊόντος πριν τη χρήση. Λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τους κινδύνους και την ασφάλεια παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, το οποίο είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

LAVACRYL STUCCO FULL

Τεχνικά χαρακτηριστικά (Συνθήκες μετρήσεων 23°C και 50% R.H.):

Μορφή	παστώδης	Χρόνος στεγνώματος	1-2 ώρες
Χρώμα	λευκό	Χρόνος επικάλυψης	2-3 ώρες
Θερμοκρασία εφαρμογής	από 5 °C έως 35 °C	Πρόσφυση σε γυψοσανίδα	0,35 N/mm ²
Πυκνότητα	1.7 kg/cm ³	Αντοχή σε κάμψη	300 N



ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Revision No.v1
Revision Date: 06/2024

LAVACRYL STUCCO FULL

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της ΠΡΟΛΑΤ βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΠΡΟΛΑΤ. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνίσταται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

	
24	
PROLAT S.A. Production of Minerals and Mortars Afroditi 50 - P. Faliro, PC:175 61, Greece DoP No: 038-PROLAT-CPR	
EN 13963:2005 LAVACRYL STUCCO FULL Type 3A Jointing Materials for Gypsum plasterboards	
Reaction to fire: Class F Flexural strength: 300 N	